

Technisches Merkblatt

ALBERDINGK® AC 5503

Charakteristik:

Wässrige, epoxidgruppenhaltige, vernetzbare Kunststoff- Dispersion.

Spezifikation:

Festkörpergehalt	%	49,0 - 52,0
pH-Wert		7,0 - 9,0
Viskosität	mPas	1000 - 5000

In Anlehnung an:

ISO 3251
1,0 g Einwaage bei 105°C
ISO 976
ISO 2555, Brookfield RVT
Spindel 3/UPM 20/Faktor 50

Weitere Kenndaten*:

Mindestfilmbildetemperatur	°C	ca. 0
Dichte	g/cm ³	1,0 - 1,1
Lösemittelfrei		
Glasübergangstemperatur TG	°C	ca. 0

In Anlehnung an:

ISO 2811-1
DSC, Heizrate 20 K/min

Eigenschaften:

Die Filme sind transparent, blockfrei und vergilben nicht. Unter Kaltwasserlagerung zeigt sich ein geringes Weissanlaufen mit einer hohen elastischen Festigkeit.

Anwendung:

Kann zu 100% oder als Mischkomponente von Acrylat- und Polyurethan Dispersionen eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Vergilbungsstabilität ist die Dispersion besonders bei transparenten Folienkaschierungen einsetzbar.

Technisches Merkblatt

ALBERDINGK® AC 5503

Lagerung:

In original verschlossenen Gebinden sind ALBERDINGK-Dispersionen 6 Monate ab Auslieferung bei 20°C lagerfähig. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 5 - 30°C. Einfrieren bzw. längere Lagerung über 30°C, kann die Viskosität bzw. die mittlere Teilchengröße beeinflussen und letztendlich zu einer Sedimentation oder Koagulation führen. Eine Kontamination mit Bakterien, Pilzen oder Algen kann das Produkt irreversibel schädigen. Das Produkt ist nur für den Transport konserviert. Für eine längere Lagerung wird empfohlen ggf. nachzukonservieren. Eine Garantie für die Keimfreiheit nach Lagerung kann nicht gewährt werden. Die ALBERDINGK BOLEY GmbH gewährleistet, dass die unter "Spezifikation" genannten Werte innerhalb von 6 Monaten ab dem Versanddatum und bei ständiger Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen eingehalten werden. Eine längere Lagerung bedeutet nicht zwingend, dass das Produkt unbrauchbar wird. Vor Verwendung eines länger gelagerten Produktes empfehlen wir jedoch die Spezifikationswerte zu überprüfen. Eine Gewährleistung oder Haftung nach Ablauf der angegebenen 6 Monate übernimmt die ALBERDINGK BOLEY GmbH jedoch nicht. Das Produkt sollte vor der Verarbeitung aufgerührt werden.

Lieferung:

Kunststoff-Fass (120 kg)
Einwegcontainer (ca. 1000 kg)
lose per Straßentankzug, nach Vereinbarung.

Gefahrstoffverordnung:

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis:

* Dies sind nur allgemeine Informationen. Die angegebenen Werte sind kein Bestandteil der Produktspezifikation.